

Technische gegevens - Armafinish 99

Korte beschrijving	Armafinish 99 is een verf die altijd elastisch blijft en die weer- en verouderingsbestendig is.
Materiaal soort	Niet afdruiwend
Kleur	Wit (RAL 9001) of grijs (RAL 7037)
Materiaal Speciale informatie	Normaal verbruik: 0,55 l/m ² bij twee lagen (komt overeen met een droge laagdikte van 0,26 mm).
Toepassingen	Bescherming van buiten geïnstalleerde Armaflex isolatie en voor markeringsdoeleinden binnen.
Montage	Op alle buiten aangebrachte Armaflex isolatie (behalve HT/Armaflex en Armaflex producten op basis van Armaprene) moeten twee dekkende lagen Armafinish 99 worden aangebracht. Verwerkingstemperatuur: +10 °C tot +30 °C, maximum relatieve luchtvochtigheid 80%. Droogtijd bij +20 °C: ca. 2 uur. Dit is ook de minimale tijd tussen twee lagen; de tweede laag moet binnen 7 dagen worden aangebracht. Verf opbrengen met kwast of roller. Gereedschap schoonmaken met water.
Opmerkingen	Armaflex mag onbeschermd niet langer dan 3 dagen blootgesteld worden aan weersinvloeden; de verflagen moeten dus zo snel mogelijk worden aangebracht. De verflaag dient regelmatig te worden geïnspecteerd. Na maximaal twee jaar opnieuw twee lagen verf aanbrengen. Zie de speciale instructies/veiligheidsgegevensblad.

Eigenschappen	Waarde/beoordeling	Bijzonderheden
Andere technische eigenschappen		
Opslag & Houdbaarheid	Houdbaarheid in ongeopende blikken: 12 maanden.	Gesloten blikken koel en vorstvrij bewaren op een goed geventileerde plaats.
Explosiegrenzen	Onder: geen. Boven: geen	
Gevarenklasse	Milieugevaarlijk materiaal zoals gedefinieerd door de transportverordeningen (ADR/RID, IMDG-code, ICAO-TI/IATA-DGR).	
Instructies voor verwijdering	Een afvalcodenummer overeenkomstig de Europese afvalcatalogus dient in overleg met de plaatselijke afvalmakelaar te worden toegekend. De verpakking moet volledig leeg zijn. Verpakkingen met ingedikt product kunnen gerecycled worden. Verpakkingen met product restanten moeten dienovereenkomstig als afval worden behandeld.	De verpakking moet volledig leeg zijn. Verpakkingen met ingedikt product kunnen gerecycled worden. Verpakkingen met productrestanten moeten dienovereenkomstig als afval worden behandeld.

Alle gegevens en technische informatie zijn gebaseerd op resultaten die zijn verkregen onder typerende toepassingsomstandigheden. Ontvangers van deze informatie dienen, in hun eigen belang en voor hun eigen verantwoordelijkheid, tijdig bij ons na te gaan of de gegevens en informatie al dan niet op het beoogde toepassingsgebied van toepassing zijn. Installatie-instructies vindt u in onze Armaflex installatiehandleiding.